



Bezeichnungen für Betonsorten

Bezeichnung	Körnung	VZ	Betonsorten entsprechend der alten und neuen Bezeichnungen	Anwendungen
-------------	---------	----	--	-------------

Rez 1	BM 0-8 / 20-25	0-8		Estrich 0-8	Beetplatten, Randsteinplatten
Rez 2	BM 0-8 / 20-25	0-8	X	Estrich 0-8 VZ	
Rez 3	BM 0-8 / 25-30	0-8		Estrich 0-8 + 30kg Zem	Estrichboden im Nassbereich
Rez 4	BM 0-8 / 25-30	0-8	X	Estrich 0-8 + 30kg Zem + VZ	
Rez 5	BM 0-16 / 12-15	0-16		Beton 0-16 (B15, C12/15)	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
Rez 6	BM 0-16 / 12-15	0-16	X	Beton 0-16 (B15, C12/15) + VZ	
Rez 7	BM 0-16 / 20-25	0-16		Beton 0-16 (B25, C20/25)	Fundamente, Randsteine, Bordsteine Bodenplatten
Rez 8	BM 0-16 / 20-25	0-16	X	Beton 0-16 (B25, C20/25) + VZ	
Rez 9	BM 0-16 / 25-30	0-16		Beton 0-16 (B25 WU, C25/30)	Fundamente, Randsteine, Bordsteine Bodenplatten, Gartenmauern
Rez 10	BM 0-16 / 25-30	0-16	X	Beton 0-16 (B25 WU, C25/30) + VZ	

zusätzlich bei 4-Kammeranlage MA15-4

Rez 11	BM 0-2 / 20-25	0-2		Estrich 0-2	Beetplatten, Pflasterfugen
Rez 12	BM 0-2 / 20-25	0-2	X	Estrich 0-2 + VZ	
Rez 13	Monokorn 2-8	2-8		Monokorn 2-8	Pflaster-, Terrassenplatten-Verlegung
Rez 14	Monokorn 2-8	2-8	X	Monokorn 2-8 + VZ	
Rez 15	Monokorn 8-16	8-16		Monokorn 8-16	Wasserdurchlässige Betone
Rez 16	Monokorn 8-16	8-16	X	Monokorn 8-16 + VZ	